



Datum

7 oktober 2003

Projectnummer

007.83027/01.70.01

Kwaliteiten:

5 typen vuilinloopmatten

Blad

2/2

Wateropnemendvermogen

Onderzoeksmethode ISO 4920 en TNO W6034

Uit de voerbedekking worden drie monsters van 25 x 25 cm gesneden. Het water wordt gelijkmatig in het centrum aangebracht met een verdeler volgens ISO 4920. De proef is ten einde als het water via de vloerbedekking op de draagplaat wegvloeit. De hoeveelheid aan opgebracht water kan men herleiden uit de maatbeker die voor en na de proef wordt gewogen. Maximale verzadiging wordt berekend uit het gemiddelde van 3 bepalingen.

Merk	Maximale verzadiging l/m ²
SABRE POLYPLUSH 60X90 BROWN	4,1
HERITAGE 60X90 CM GREEN	2,6
ARROW TRAX 60X90 NATURAL	4,0
PREFERENCE 60X90 RED BLACK	3,6
AQUA TRAP 60X90 CHARCOAL	3,6

TNO TEXTIEL
Auteur: J. Brinks

Gezien door: V. Kruys